

Kellősítő/Alapozó (QuickPrime™ Plus)

1. Meghatározás

A Kellősítő/Alapozó (Firestone QuickPrime™ Plus) anyagot a RubberCover™ EPDM szigetelőlemez és/vagy az aljzat tisztítására és alapozására fejlesztették ki az Öntapadó kiegészítő (QuickSeam™) termékek alkalmazása előtt. A Kellősítő/Alapozó (QuickPrime Plus) anyagot egy dörzslappal (QuickScrubber™) és dörzslaptartó nyéllel kell felvinni.



2. Előkészítés

Az alapozandó felületnek, tisztának, száraznak és idegen anyagoktól, portól és piszoktól mentesnek kell lennie. Előtisztítás szükséges lehet. Keverje meg gondosan a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime Plus) anyagot használat előtt és közben is. Amennyiben a külső hőmérséklet hosszabb ideig alacsony, a felhasználás előtt az anyagot ajánlott szoba-hőmérsékleten tartani. Öntse a szükséges Kellősítő/Alapozó (QuickPrime Plus) mennyiségét egy vödörbe a könnyebb felhasználás érdekében.

3. Kivitelezés

Hordja fel a Kellősítő/Alapozó (QuickPrime Plus) anyagot a RubberCover EPDM szigetelőlemezre és/vagy azokra a felületekre, melyek az Öntapadó kiegészítő (QuickSeam) termékekkel érintkeznek, egy dörzslaptartó nyélre helyezett dörzslappal (QuickScrubber), hosszú előre-hátra mozdulatokkal, közepes-erős nyomással a felület teljes hosszán. Mindaddig, míg a felület sötétszürke lesz, csíkok és anyag többlet nélkül. Hagyja teljesen megszáradni az alapozott felületet (általában kevesebb, mint 10 perc) mielőtt az Öntapadó kiegészítő (QuickSeam) terméket beépítené.

4. Anyagszükséglet

A hígítás tilos. Egy tartálynyi (0.95 l) mennyiséggel a következő felületeket lehet lealapozni:

- Vulkanizált részletképző szegélylemez (QuickSeam SA Flashing): 8 folyóméter – egy oldalon.
- Öntapadó foltelem (QuickSeam Corner Flashing): 50 darab – egy oldalon.
- Takarószalag (QuickSeam Cover Strip): 20 folyóméter – egy oldalon.

5. Tulajdonságok

Műszaki

• Alapanyag	műgumi polimerek
• Szín	átlátszó szürke
• Oldószer	heptán, toluol
• Szilárdanyagtartalom	16 - 18 %
• Vízkozítás	nagyon híg, nagyon folyékony
• Fajsúly	0.793 (víz = 1)
• Gyulladáspon	-17.8°C

6. Csomagolás / Tárolás / Szavatosság

Csomagolás	0.95 l (¼ US gallon) tartály – 12 tartály/doboz
Cikkszám	W56RAC1695

Tárolás: Felhasználásig tárolja zárt, eredeti csomagolásban 15°C és 25°C között. Tartsa távol az anyagot közvetlen napsütéstől.

Szavatosság: A fenti tárolási feltételek mellett 12 hónap. A szavatossági időről az információ csak egy javaslat és nem tény. A tényleges szavatosság nagyban függ a tárolási körülményektől és a felhasználás során használt eszközöktől. A minőséget és a felhasználhatóságot minden alkalommal vizsgálni kell: amikor megkeveri, az anyagnak simának és homogénnek kell lennie, csomók vagy kiválások/pelyhek nélkül.

7. Óvintézkedések

Figyelje a termék Biztonsági adatlapját (SDS). Gyúlékony. Tartsa távol tűztől és nyílt lángtól és más lehetséges hőforrástól tárolás és használat közben. Használat közben tilos a dohányzás. Csak jól szellőztetett helyiségben használja. Ne érintkezzen bőrével vagy a szemével. Kizárólag szakipari használatra. Tartsa távol gyermekektől